

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX IS-300

Produktbeskrivning

IS-300 är ett hörnskydd med laminerad pappersfront och kärna i kompositmaterial för vertikala och horisontella invändiga 90° hörn på gipsskivor. IS-300 är designad för en snabb installation där pappersfronten bidrar med en smidig övergång mellan hörnskydd och gipsskiva. IS-300 motverkar sprickbildning och rätar ut oregelbundenheter i regelkonstruktion. Prefabricerad, färdig målningssbar yta där lätt spackling enbart krävs över de diamantstansade långsidorna. Ingen tidsödande vått-i-vått spackling.

Specifikationer

IS-300 per artikel

Art.nr.	IS-300-8	IS-300-9	IS-300-10
Längd	2,44 m	2,74 m	3,05 m
Bredd	76 mm	76 mm	76 mm
Tjocklek	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Vikt	0,16 kg	0,18 kg	0,20 kg
Antal st. p. kart.	50	50	50
GTIN	0656690212300	0656690212317	0656690212324

Användningsområde

Horisontella och vertikala invändiga 90° hörn på gipsskivor.

Montering

Gipsskivan skall vara torr, ren och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till hörnet med.

1. Mät och kapa IS-300 till önskad längd med en sax eller liknande. För vertikala hörn, lämna ca. 1 cm ner till golv. Klipp ändarna i en 45° vinkel.
2. Applicera generöst med spackel på ytan där IS-300 skall monteras.
3. Pressa IS-300 in i det våta spacklet för hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje, samt kontrollera att det sitter rätt i vinkel och inte fjädrar ifrån. Skrapa ner överflödigt spackel och låt torka.
4. Applicera ett lager med spackelmassa och låt torka helt.
5. Applicera det sista lagret med spackelmassa och låt torka helt.
6. Slipa av med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu klar för vidare behandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av monteringsverktyget ISR.

ISR anpassar snabbt IS-300 till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och säkrare montering.

Produktdatablad

Teknisk data

Typ	Fast längd
Materialkärna	Papper/PET
Brukstemperatur	>+13°C
Monteringstyp	Spackel
Monteringsmetod	Hand
Överspackling efter	30-60 min.

Förvaring

Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengöres med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage materialåtervinns som wellpapp. Produkten sorteras som brännbart avfall.

Ytterligare information

Våra kontaktvägar är; www.ncpesweden.se, teknisk support 0325-700 40 eller info@ncpesweden.se

