

5401 Impregneringsprimer

Rust-Oleum®

Tekniska data

För användning på:	Sugande betong- och andra minerala underlag
Bindemedel:	Lösningsmedelsfri epoxi
Ytfinish:	Blank
Rek. filmtjocklek:	100 µm torrt (100 µm vått)
Sträckförmåga (teoretisk):	10 m ² /l vid 100 µm
Dammtorr (20 °C):	16 timmar
Övermålningsbar (20 °C):	16 timmar
Övermålningsbar med:	Alla Rust-Oleum® och Mathys® 2K-färger/beläggningar/lagningsmaterial
Applicering:	Pensel & roller
Spädning:	Rust-Oleum tinner 160, 10-40 %
VOC-halt:	0 gram/L
Förpackningsenhet:	1 & 5 L

Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.