

Poolfärg 5500

Rust-Oleum®

Tekniska data

För användning på:	Glasfiberarmerad plast eller minerala underlag grundade med 5401
Bindemedel:	Lösningsmedelsfri epoxi
Ytfinish:	Blank
Rek. filmtjocklek:	150 µm (två skikt rekommenderas)
Sträckförmåga (teoretisk):	6,7 m ² /l vid 150 µm
Dammtorr (20 °C):	24 timmar
Övermålningsbar (20 °C):	24 timmar
Övermålningsbar med:	Rust-Oleum® epoxi- och polyuretanfärger
Applicering:	Pensel, roller
Spädning:	-
VOC-halt:	0 gram/l
Förpackningsenhet:	4 L

Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.