

Produktdatablad

Produktnamn

CRACK-TAPE

Produktbeskrivning

CRACK-TAPE är tillverkad i Strait-flex patenterade, extremt starka kompositmaterial och används med fördel över återkommande sprickor på gips, betong och murade väggar och tak.

CRACK-TAPE motverkar sprickbildning och fungerar även ypperligt som invändig hörnremsa på gipsskivor, och som skarvremsa på olika typer byggskivor, som t.ex. masonit och liknande.

CRACK-TAPE motstår rörelser i byggnadskonstruktioner, är två gånger starkare en vanlig papperemsa och är helt okänslig för fukt och rost. Produkten kapas lätt med sax eller liknande.

Specifikationer

CRACK-TAPE per artikel

Art.nr.	CT-50	Art.nr.	CT-100
Bredd	51 mm	Bredd	51 mm
Längd	15,25 m	Längd	30,5 m
Tjocklek	0,51 mm	Tjocklek	0,51 mm
Vikt	0,45 kg	Vikt	0,9 kg
Antal st. p. kart.	12	Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690131359	GTIN	0656690125686

Användningsområde

Kraftremsa för återkommande sprickor på gips, betong och murväggar och tak.

Invändig hörnremsa på gipsskivor. Armeringsremsa över skarvar på en rad olika typer av byggskivor.

Montering

Kontrollera att ytan är jämn och fri från orenheter, genom att dra en spackelspade upp och ner över ytan där CRACK-TAPE skall monteras. Använd en rasp eller slipkloss för att jämna till ytan om nödvändigt.

1. Mät och kapa CRACK-TAPE till önskad längd med en sax eller liknande.
2. Applicera generöst med spackelmasa på ytan där CRACK-TAPE skall monteras.
Vid montering i invändiga hörn skall CRACK-TAPE vikas dubbel och därefter justeras till önskad installationsvinkel. Remsan viks ihop dubbel med texten mot varandra.
3. Pressa sedan CRACK-TAPE in i det våta spacklet med fast hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödigt spackelmasa.
4. Applicera omedelbart ett lager med spackelmasa och låt torka flera timmar eller över natt.
5. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt.
6. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Vid användning som skarvremsa på byggskiva skall ytan grundmålas innan iläggning av remsa för att säkerställa fullgod vidhäftning.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Kraftremsa
Materialkärna	Komposit
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras torrt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengöres i vatten.

Avfallshantering

Emballage återvinns som wellpapp. Hel produkt går att återanvända. Materialspill går att återvinna som plast. Förbränning i syfte av energiutvinning är möjlig för hela varan.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

