

TEKNISK INFORMATION

Förtejpä maskeringsfilm washi allround

Tjocklek tejp 87 micron

Tjocklek film 9 micron (+/- 10%)

Häftförmåga mot stål 1,7 N/cm

Brottstyrka 34,7 N/cm

Brottöjning 3%

Temp. beständighet +100°C (20 min.)

UV-beständighet Upp till 4 mån.

Avlindningskraft 1,5 N/cm

Vikt tejp 81 g/m²

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- Förtejpä maskeringsfilm med statiskt laddad HDPE-folie som möjliggör snabb maskering av stora ytor.
- Premium japansk Washi-tejp, belagd med ett UV-beständigt akryllim.
- Ger en mycket skarp färglinje efter målning.
- Mycket bra avvisande egenskaper mot färg, damm och smuts.
- Fungerar bäst ihop med vattenbaserade färger.
- Ej lämplig för applicering på kol, zink, bly (även blybaserad färg), koppar, anodiserade metaller eller natursten (marmor etc.).
- Ytor på vilka tejpens appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.

SAMMANSÄTTNING

- 1 Japanskt Washi-papper.
- 2 Lösningsmedelbaserat häftämne.
Statiskt laddad HDPE-film.



LAGRING OCH ANVÄNDNING

- Håll tejpens ren och torr i ett välventilerat område, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Ytor på vilka tejpens appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.
- Prova tejpens på en obemärkt plats före användning.
- Rulla ut flera centimeter tejp, lägg den på ytan och tryck ner ordentligt. Dra inte ut tejpens för långt så att tejpens kryper tillbaka eller går sönder.
- Vid användning ihop med fogmassa måste tejpens avlägsnas innan torkning, annars blir tejpens svår att ta bort.
- Kontrollera hur många dagar tejpens kan sitta kvar utan att lämna limrester.
- Avlägsna tejpens i en vinkel av 45 grader, dra jämnt och med måttlig hastighet. Om tejpens lämnar rester av lim, ändra vinkel till 90 grader och försök igen.
- Använd denna produkt inom två år från tillverkningsdatum.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna användningsområden. **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

NCPE
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT