

# TEKNISK INFORMATION

## Maskeringstejp Standard GP

Total tjocklek 132 micron

Tjocklek papper 90 micron

Vidhäftningsstyrka 2,8 N/cm

Brottstyrka 50 N/cm

Brottöjning 10 %

Temp. beständighet +80°C, 30 min.

### FUNKTIONER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- En kräppad maskeringstejp som är lämplig för en mängd olika arbetsuppgifter inom billackeringsbranschen och för enklare, snabba målningsjobb.
- Utmärkt vidhäftning på de flesta ytor, lätt att ta bort och lämnar inga limrester.
- Enkel applicering på böjda profiler och oregelbundna ytor.
- Kompatibel med vatten- och lösningsmedelsbaserade färger.

### INSTRUKTION FÖR LAGRING

- Ytor på vilka tejpens appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.
- Håll tejpens ren och torr i ett välventilerat område, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Använd denna produkt inom ett år från tillverkningsdatum.

### SAMMANSÄTTNING

- 1 Kräppat papper.
- 2 Lösningsmedelsbaserat gummihaftämne.



**Friskrivningsklausul:** Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna användningsområden. **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

**NCPE**  
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT