



PRODUKTBLAD

MASKERINGSVÄTSKA H2O

BESKRIVNING:

MASKERINGSVÄTSKA H2O är en högsolid latex beläggning med låg VOC halt speciellt framtagen för maskering av glas, dörr- och fönsterdetaljer vid målningsbehandling. Efter applicering härddar vätskan och bildar en skyddsfilm som skyddar glasytan och detaljer från övermålning. Skyddsfilmen avlägsnas enkelt efter utfört målningsarbete.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:

MASKERINGSVÄTSKA H2O är formulerad för användning på aluminium, in- och utvändigt obehandlat trä, och tidigare målade ytor som mattslipats. Fäster även på de flesta vinylfönsterbågar. Orsakar rostangrepp på obehandlad metall. Vid applicering på obehandlad metall skall lösningsmedelburen maskeringsvätska användas. Använd inte på färgat, frostat, etsat tonat, strukturerat eller plexi glas. Ej heller på obehandlat trä som inte skall täckmålas. Måla ej över MASKERINGSVÄTSKA H2O med snabbtorkande, vattenbaserade hårda färger. Applicera inte lacker eller någon annan ytbeläggning som innehåller starka lösningsmedel, såsom ketoner eller alkohol.

TEKNISKA DATA:	Glans	:	Halvblank
	Färg	:	Mjölkvit
	Kompatibla substrat	:	Trä, vinyl, aluminium, mattslipade tidigare målade ytor
	Arbetstemperatur	:	10 °C till 32 °C
	Spädning	:	Nej
	Förtunning	:	Rekommenderas ej, se sprutrekommendationer
	Flampunkt	:	Ej tillgängligt
	VOC	:	<100 g / l
	Vikttorrhalt	:	52 % ± 2 %
	Volymtorrhalt	:	46 % ± 2 %
	Vikt / l	:	1,07 kg

Ungefärliga torktider vid 25°C och 50% relativ luftfuktighet

Beröringstorr	:	30 min
Övermålningsbar med latexfärger Alkyd och andra vattenbaserade färger	:	4-6 tim
	:	12 tim

Täckförmåga

Teoretisk täckförmåga är 6,14 m²/l vid 0,08 mm torr film.

YTFÖRBEHANDLING:

Alla ytor måste vara rena, torra och fria från främmande material. Kontrollera att allt glas är helt, rent och utan defekter. Obehandlat trä avslipats lätt. Kritande ytor torkas rena.

APPLICERING:

Det är lämpligt att före arbetets start utföra kontrollera vidhäftning, avdragbarhet på glas och förenlighet med täckfärg. Kontrollera även förenlighet med angränsande ytor såsom fasader och liknande.

Blanda MASKERINGSVÄTSKA H2O väl innan användning. Skydda alla områden som ej skall behandlas. Applicera ett tunt lager (0,08mm) på glas och detaljer. Appliceras ett för tunt lager påverkas materialets avdragbarhet negativt. Appliceras ett tjockare lager fördröjs torktiden och ger alligatorstruktur på ytan. Om MASKERINGSVÄTSKA H2O skall användas som grund på obehandlat trä se då till att vätskan absorberas in i träet.

Pensel eller roller:

Använd en nylonpensel eller lammskinnsroller i god kvalitet.

Spruta (Airless, HVLP)

För bästa resultat silas MASKERINGSVÄTSKA H2O ner i en ren behållare. Späd vätskan med 12 % vatten (0,47 l per 3,78 l) och blanda väl. Använd ett 0,017 (417) munstycke och 2500 psi arbetstryck. Spraya först ett testområde. Justera eventuellt tryck och volym för att uppnå en finfördelning som är fri från skvätt och alligatorstruktur.

Använd ej om temperaturen är under 10 °C eller om regn eller tung dagg är nära förestående.

AVDRAGNING:

Glas repas lätt så försiktighet bör iaktas vid avdragning av maskeringsfilmen. Använd ett slött knivblad, placera bladet så nära fönsterramen som möjligt i ett hörn och arbeta dig runt ytan. Om maskeringsfilmen är svår att avlägsna väts ytan med varmt vatten. Använd svamp, våt trasa eller hetvattentvätt.

I kallare temperaturer kan det vara nödvändigt att använda en varmluftspistol för att mjuka upp maskeringsfilmen.

Maskeringsfilmen skall ej tillåtas att stanna kvar på glas mer än 30 dagar, i synnerhet inte i varma, torra klimat.

RENGÖRING:

Ta omedelbart bort spill och stänk med tvål och varmt vatten. Händer och verktyg tvättas direkt efter användning med tvål och varmt vatten.

Rengör sprututrustning med mineralterpentin för att förhindra rost av utrustning. Följ tillverkarens säkerhetsrekommendationer vid användning av mineralterpentin.

HÄLSA OCH MILJÖ:

Se separat säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING:

Art. nr.	Artikel	Volym	Förp	EAN
80-400-4	Maskeringsvätska H2O	0,946 l	6	0839793000016
80-400-16	Maskeringsvätska H2O	0,35 l	6	0839793012095
80-400-1	Maskeringsvätska H2O	3,78 l	4	0839793000009